

DET KONGELIGE MUSEUM
FOR
DE NORDISKE OLDSAGER.

Mit. nord. Altsk. H.
Copenhagen. 20. 1. 80.

Es ist mir ganz besonders lieb Ihnen durch beigefügte Kuifschrift zu dienen, von Dem ich mit Dankbarkeit so viele vortreffliche Arbeiten empfangen habe. Die nordische Archäologie hat eben nicht viele Freunde in Deutschland; so viel erfreulich ist es weiter gegen Süden einen gelehrten zu finden, den wir als einen wahren Kollegen hochschätzen können, indem er auf demselben Wege nach demselben Ziele strebt wie wir.

Mit aufrichtiger Hochachtung ergeben
Sophus Møller.

Herrn Dr. Matth. Meib.



Präparation von hölzernen Sachen, die in Mooren
oder Seen gefunden sind.

Die Gegenstände werden ungefähr zwei Stunden in einer
Auflösung von Alaun gekocht; das Verhältniß ist ein
Pott Wasser zu drei Pfund Alaun. Das verdampfende
Wasser muß häufig ersetzt werden.

Nachdem die Sachen gekocht sind, müssen sie gleich in
heißem Wasser rein gewaschen werden, wonach sie langsam
getrocknet werden müssen. Sie werden zuletzt 2-3 Mal
mit einer verdünnten Schellak-Auflösung überzogen.

Hölzerne Sachen, gefunden in Thon- oder Gaster-Erde,
werden dadurch bewahrt, dass Sie in einer Mischung
von Steinkohlengas, Wachs, Harz und Oel gekocht werden;
dies muß in Gefäßen mit Deckel geschehen und ein
- zwei Stunden dauern nach der Größe der Gegenstände.

